



WPAR, WPS lapok acél gázelosztó vezeték hegesztéséhez

GYÁRTÓI HEGESZTÉSI UTASÍTÁS (pWPS)

(az MSZ EN ISO 15614-1 szerint)

Az üzemvezetőség helye:		A minősítő személy vagy testület:						
Gyártói hegesztési utasítás száma:	WPS-A-01_B_2011	Az előkészítés és tisztítás módszere:	Forgácsolás, köszörülés és drótkéfézés tisztítás					
Beütőszám:		Alapanyag megnevezés:	St 37					
WPAR jóváhagyási jegyzőkönyv száma:	-	Próbadarab vastagsága:	6,3					
Gyártó megnevezése:	OPUS TIGÁZ Zrt., Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.	Külső átmérő:	219					
A hegesztő neve:		Hegesztési helyzet:	PF					
Hegesztési eljárás:	111	Kötéstípus:	BW					
Kötéstípus:	BW	A kötés kialakítása:	Varratfelépítés:					
								
		Varratméret: mm						
Varratsor	Hegesztési eljárás	A hozaganyag g mérete	Hegesztési áramerősség (A)	Hegesztési feszültség (V)	Az áram neme és polaritása	Huzalelőtolási sebesség	Hegesztési sebesség	Hőbevitel
1.	111	Ø 2,5	70-80	20-21	egyen/-			
2.	111	Ø 2,5	80-90	21-22	egyen/-			
3.	111	Ø 2,5	100-110	23-24	egyen/-			
A hozaganyag megnevezése és gyártmánya:		EN 499 E 38 0 RC 1 1 Böhler FOX KE		Előmelegítési hőmérséklet:		°C		
Minden jellemző előmelegítés és szárítás:				Közbenső hőmérséklet:				
Védőgáz/fedőpor				Hegesztés utáni hőkezelés (idő, hőmérséklet, eljárás, hevítési és hűtési hőmérsékletek*):				
- Hegfürdővédelem:				Egyéb adatok*:				
- Megtámasztás:				Ívelőmozgás (a varratsor legnagyobb szélessége):				
Védőgázmennyisége				Ívelés: amplitúdó, frekvencia, idő:				
- Hegfürdővédelem				Az impulzushegesztés adatai:				
- Megtámasztás				Az áramátadó munkadarab távolsága:				
A wolframelektroda típusa és mérete:		Ø		A plazmaheg. adatai:				
A gyökkifaragás/ megtámasztás részletei:				Az égő dőlésszöge:				

* Ha szükséges

Hajdúszoboszló, 2011.07.01.

Dátum:


Török Sándor
Hegesztési felelős



Minősítő személy vagy testület

A WPS lapot a hegesztőnek kitéve, felhasználásra átadtam.

GYÁRTÓI HEGESZTÉSI UTASÍTÁS (pWPS)

(az MSZ EN ISO 15614-1 szerint)

Az üzemvezetőség helye:		A minősítő személy vagy testület:	
Gyártói hegesztési utasítás száma:	WPS-A-02_B_2011	Az előkészítés és tisztítás módszere:	Forgácsolás, köszörülés és drótkéféstisztítás
Beütőszám:		Alapanyag megnevezés:	St 37
WPAR jóváhagyási jegyzőkönyv száma:	-	Próbadarab vastagsága:	6,3
Gyártó megnevezése:	OPUS TIGAZ Zrt., Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.	Külső átmérő:	219
A hegesztő neve:		Hegesztési helyzet:	PC
Hegesztési eljárás:	111	Kötéstípus:	BW
A kötés kialakítása:		Varratfelépítés:	



Varratméret: mm

Varratsor	Hegesztési eljárás	A hozaganyag mérete	Hegesztési áramerősség (A)	Hegesztési feszültség (V)	Az áram neme és polaritása	Huzalelőtölési sebesség	Hegesztési sebesség	Hőbevitel
1.	111	Ø 2,5	70-80	20-21	egyen/-			
2.	111	Ø 2,5	80-90	21-22	egyen/-			
3.-4.	111	Ø 3,2	100-110	23-24	egyen/-			

A hozaganyag megnevezése és gyártmánya:	EN 499 E 38 0 RC 1 1 Böhler FOX KE	Előmelegítési hőmérséklet:	°C
Minden jellemző előmelegítés és szárítás:		Közbenső hőmérséklet:	
Védőgáz/fedőpor		Hegesztés utáni hőkezelés (idő, hőmérséklet, eljárás, hevítési és hűtési hőmérsékletek*):	
- Hegfürdővédelem:		Egyéb adatok*:	
- Megtámasztás:		Ívelőmozgás (a varratsor legnagyobb szélessége):	
Védőgázmennyisége		Ívelés: amplitúdó, frekvencia, idő:	
- Hegfürdővédelem		Az impulzushegesztés adatai:	
- Megtámasztás		Az áramátadó munkadarab távolsága:	
A wolframelektroda típusa és mérete:	Ø	A plazmaheg. adatai:	
A gyökkifaragás/megtámasztás részletei:		Az égő dőlésszöge:	

* Ha szükséges

Hajdúszoboszló, 2011.07.01.

Dátum:



Török Sándor
Hegesztési felelős

Minősítő személy vagy testület

A WPS lapot a hegesztőnek
kitöltve,
felhasználásra átadtam.

GYÁRTÓI HEGESZTÉSI UTASÍTÁS (pWPS)

(az MSZ EN ISO 15614-1 szerint)

Az üzemvezetőség helye:		A minősítő személy vagy testület:						
Gyártói hegesztési utasítás száma:	WPS-A-03_B_2011	Az előkészítés és tisztítás módszere:	Forgácsolás, köszörülés és drótkéféstisztítás					
Beütőszám:		Alapanyag megnevezés:	A37					
WPAR jóváhagyási jegyzőkönyv száma:	-	Próbadarab vastagsága:	2,65					
Gyártó megnevezése:	OPUS TIGAZ Zrt., Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.	Külső átmérő:	21,35					
A hegesztő neve:		Hegesztési helyzet:	PF/PC					
Hegesztési eljárás:	311	Kötéstípus:	BW					
Kötéstípus:	BW	A kötés kialakítása:	Varratfelépítés:					
								
		Varratméret: mm						
Varratsor	Hegesztési eljárás	A hozaganyag mérete	A hegesztési irány	Égőszár mérete				
1.	311	Ø 2,0	jobbra	2				
A hozaganyag megnevezése és gyártmánya:		O III BW XII		Előmelegítési hőmérséklet:		°C		
Minden jellemző előmelegítés és szárítás:				Közbenső hőmérséklet:				
Védőgáz/fedőpor				Hegesztés utáni hőkezelés (idő, hőmérséklet, eljárás, hevítési és hűtési hőmérsékletek*):				
- Hegfürdővédelem:				Egyéb adatok*:				
- Megtámasztás:				Ívelőmozgás (a varratsor legnagyobb szélessége):				
Védőgázmennyisége				Ívelés: amplitúdó, frekvencia, idő:				
- Hegfürdővédelem				Az impulzushegesztés adatai:				
- Megtámasztás				Az áramátadó munkadarab távolsága:				
A wolframelektroda típusa és mérete:		Ø		A plazmaheg. adatai:				
A gyökkifaragás/megtámasztás részletei:				Az égő dőlésszöge:				

* Ha szükséges

Hajdúszoboszló, 2011.07.01.

Dátum:



Török Sándor
Hegesztési felelős

Minősítő személy vagy testület

A WPS lapot a hegesztőnek kitéve, felhasználásra átadtam.

GYÁRTÓI HEGESZTÉSI UTASÍTÁS (pWPS)

(az MSZ EN ISO 15614-1 szerint)

Az üzemvezetőség helye:		A minősítő személy vagy testület:						
Gyártói hegesztési utasítás száma:	WPS-A-04_B_2011	Az előkészítés és tisztítás módszere:	Forgácsolás, köszörülés és drótkéféstisztítás					
Beütőszám:		Alapanyag megnevezés:	A37					
WPAR jóváhagyási jegyzőkönyv száma:	-	Próbadarab vastagsága:	2,9					
Gyártó megnevezése:	OPUS TIGAZ Zrt., Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.	Külső átmérő:	76					
A hegesztő neve:		Hegesztési helyzet:	PF/PC					
Hegesztési eljárás:	311	Kötéstípus:	BW					
A kötés kialakítása:		Varratfelépítés:						
								
		Varratméret: mm						
Varratsor	Hegesztési eljárás	A hozaganyag mérete	A hegesztési irány	Égőszár mérete				
1.	311	Ø 2,5	jobbra	3				
A hozaganyag megnevezése és gyártmánya:		O III BW XII		Előmelegítési hőmérséklet:		°C		
Minden jellemző előmelegítés és szárítás:				Közbenső hőmérséklet:				
Védőgáz/fedőpor				Hegesztés utáni hőkezelés (idő, hőmérséklet, eljárás, hevítési és hűtési hőmérsékletek*):				
- Hegfürdővédelem:				Egyéb adatok*:				
- Megtámasztás:				Ívelőmozgás (a varratsor legnagyobb szélessége):				
Védőgázmennyisége				Ívelés: amplitúdó, frekvencia, idő:				
- Hegfürdővédelem				Az impulzushegesztés adatai:				
- Megtámasztás				Az áramátadó munkadarab távolsága:				
A wolframelektroda típusa és mérete:		Ø		A plazmaheg. adatai:				
A gyökkifaragás/megtámasztás részletei:				Az égő dőlésszöge:				

* Ha szükséges

Hajdúszoboszló, 2011.07.01.

Török Sándor
Hegesztési felelős

Minősítő személy vagy testület

Dátum:

A WPS lapot a hegesztőnek kitéve, felhasználásra átadtam.